



tesa® 4939

Produkt Informasjon



Avtakelig d/s PET-lerret, Differensiert gummibasert klebesystem

Produktbeskrivelse

tesa® 4939 er en dobbeltsidig gulvleggingstape som er laget av et sterkt bæremateriale av PET-lerret i kombinasjon med et differensiert gummiklebesystem. Tapen brukes ofte til midlertidig gulvlegging i forbindelse med arrangementer eller renoveringer. Den spesielt sammensatte kleberen på den åpne siden sikrer høy initial sammenføyningsstyrke samtidig med at tapen kan fjernes fra de vanligste overflatene igjen i opptil 14 dager uten å etterlate rester. tesa® 4939 sikrer sterkt hold på forskjellige underlag med høye og lave energinivå. Gulvleggingstapen har en fremragende statisk forskyvningsbestandighet og kan rives over for hånd.

Applikasjon

- tesa® 4939 brukes til midlertidig montering av tekstile gulvbelegg i forbindelse med messer, utstillinger, kongresser og renoveringer
- Tapen kan rives for hånd, og etterlater ingen rester etter fjerning

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Tekstil | • Total tykkelse | 235 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | • Farge | Hvit |
| • Type liner | Pergamyn | • Linerfarge | Brun |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------------|---------|---|-----------|
| • Bruddforlengelse | 25 % | • Klebeevne | very good |
| • Bruddstyrke | 38 N/cm | • Statisk strekkholdkraft ved 40°C | good |
| • Aldringsbestandighet (UV) | medium | • Statisk strekkholdkraft ved 70°C | medium |
| • Fuktbestandighet | good | • Temperaturbestandighet, kort varighet | 80 °C |
| • Kjemikaliebestandig | good | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 40 °C |



tesa® 4939

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- | | | | |
|---|----------|---|----------|
| • Klebeevne på PE (umiddelbart) | 2.5 N/cm | • Klebeevne på PP (linerside, etter 14 dager) | 5 N/cm |
| • Klebeevne på PE (etter 14 dager) | 2 N/cm | • Klebeevne på PP (linerside, umiddelbart) | 6.5 N/cm |
| • Klebeevne på PE (linerside, etter 14 dager) | 5 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 7.5 N/cm |
| • Klebeevne på PE (linerside, umiddelbart) | 4.5 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 5.5 N/cm |
| • Klebeevne på PP (Umiddelbart) | 4.5 N/cm | • Klebeevne på Stål (linerside, etter 14 dager) | 8 N/cm |
| • Klebeevne på PP (etter 14 dager) | 2.5 N/cm | • Klebeevne på Stål (linerside, umiddelbart) | 9 N/cm |

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04939>